

MIRAGE[®]

Porcelain.Design.Sustainability



使用和保养说明

正确施工和清洁贴士

▲ 施工

在收到材料并在施工前，必须细致检查材料的色调、尺寸和选择，因为已铺贴的材料将不能接受索赔，即使在铺贴前已有明显缺陷。

遮阳系数为 $\geq V2$ 的产品要获得最佳的美观效果，可以从多个箱子取用瓷砖进行铺贴，以获得最佳的混合。

对于有纹理的产品，如天然石材，建议排列板材的纹理，获得最佳的美观和色彩效果。铺贴时可以通过水泥粉或者胶水来实现，并使用高性能的瓷质砖专用粘合剂。建议采用胶水铺贴，因为它提供更大的密封保证，特别是大尺寸（大于 45×45 ）瓷砖。

切记在施工时，基材必须是稳定、干透、成熟、不冻结、不过热，但无论如何，仍必须遵循所用基材和专用粘合剂的制造商的说明。水泥粘合剂必须在室温下应用，并且一般介于 $+ 5^{\circ}\text{C}$ 至 $+ 30/35^{\circ}\text{C}$ 之间。

铺贴时还建议遵循所用粘合剂的制造商指定的技术时间范围。

铺贴Mirage瓷质砖的最适合粘合剂，可以根据现行欧洲标准EN 12004而识别。

在铺贴期间，切勿使用铅笔（石墨）或不掉色的记号笔在材料的表面上进行标注，尤其是抛光产品。

Mirage产品，尽管是非常结实的材料，但可使用瓷质砖专用的金刚石磨盘和设备而成型（用于铺贴工作台面，楼梯.....）、钻孔，方便安装各种技术/卫生设备。

▲ 接缝和填缝

砖缝的宽度可能会根据瓷砖大小和地砖用途的不同而有所变化。不建议无缝铺贴，而建议以最小2-3mm的接缝铺贴（这种类型的铺贴允许填缝剂在板材的两侧有更大的附着力、对基底的可能移动有较大的吸收力，并可对板材进行补偿）。

在大面积的环境中，绝对必须定位有规律的伸缩缝；而对于面积较小的环境，在瓷砖和周围的墙壁之间隔开少许就足够了。然后踢脚板将遮盖分隔，赋予一种完美的外观。不过仍须听从设计师或施工现场主管的意见/建议。

对于添加了树脂之类的环氧树脂填缝剂的使用，建议预先进行实际清洗测试。为了获得更大的美观价值，我们建议使用与瓷砖颜色接近的填缝剂，以减小对比度（例如，白色瓷砖黑色填缝剂），尤其是半抛光和抛光产品。

瓷质砖填缝后，重要的是，应趁着填缝剂还新鲜，立即用海绵和大量的水细致清除多余的填缝剂。

不过，铺贴数日后，仍须通过使用缓冲酸（见施工后清洁说明）进行深度清洁，以便溶解并完全清除所有的工地残余物。可以使用下列产品：

- DETERDEK - FILA INDUSTRIA CHIMICA - www.filachim.com
- DELTA PLUS - KERAKOLL - www.kerakoll.com
- KERANET - MAPEI - www.mapei.it
- SERVICE SOLVACID - GEAL - www.geal-chim.it
- DISYCOTT - FABER - www.faberchimica.com
- BONACLEAN - BONASYSTEM - www.bonasytemsitalia.it

正确施工和清洁贴士

▲ “施工后” 清洁

“施工后”的清洁在施工结束后必须强制执行。

接缝所用的填缝剂残余物如果清除得不够干净或太迟，可能会留下难以去除的晕疵，并在地板上形成一层能够吸收所有类型污垢的水泥薄膜，从而给人材料变脏的印象。必须使用在水中稀释的缓冲酸（请阅读所用产品的包装的使用说明）来彻底溶解和清除这些残余物，接着必须在很短的时间内用大量的水冲洗整个地板而完全清除缓冲酸，以防止残余物或液滴留在地板上，可能会导致瓷砖损坏。

本产品将留在潮湿的地板上发生作用，无须用无色抹布擦干，然后继续用大量清水冲洗，以确保地板上没有任何洗涤剂残留物。如有必要，该操作可以重复。

我们建议在数平方米的样品表面进行预清洗；如果成功的话，将对整个表面进行清洁。

一旦进行了上述洗涤后，必须使用脱脂洗涤剂进行碱性洗涤。这是因为，酸洗可能会在地板上留下油腻，这可能会有助于吸引污垢。

此外，具体而言，Mirage建议使用CP LUC、JW LUC和NAT OX 01等产品，尤其要注意缓冲酸在清洁阶段期间的使用：如果酸没有在短时间内除去，并且如果用于施工后清洁的水/酸合成物意外留下痕迹或液滴，这些材料可能会有表面损坏。

所有LUC表面在清洗阶段必须使用非研磨设备，以免LUC表面产生哑暗和刮痕。

▲ 日常清洁

进行了“施工后”清洁（前一章）后，强烈建议切勿使用蜡、油性肥皂、浸渍剂（没有必要涂抹它们）对瓷质砖产品进行日常清洁和各种处理（防水、防油）。经常会出现市面有售的一些洗涤剂含有蜡和抛光添加剂，经过多次洗涤，可能会在地板上沉积光泽涂层。有时，可能只需一滴饮品，如可口可乐、水、酒等.....即可消除这种涂层，露出瓷砖的原来外貌，在一些区域造成色斑的效果。在使用蜡的情况下，应使用除蜡产品，按照制造商的说明，将涂抹在地板上的蜡去除。如果是由肥皂、水垢、污垢产生的涂层，则需要使用在水中适当稀释（阅读产品标签上的说明）的酸性洗涤剂。

应当指出的是，氢氟酸（HF）和衍生物可能会永久性损坏瓷质砖。

对于日常清洁，Mirage建议使用适当在水中稀释的漂白剂和氨；如果是抛光表面的瓷质砖，建议干燥地板，以避免晕疵的可见性。

▲ 特殊清洁

对于特殊污渍和/或特别顽固的污渍，建议使用在第480页的“清洁产品”表中详细列出的专用清洁剂。此外，谨记任何类型的污渍在新鲜时更容易清除。

重要的是在使用清洁产品之前，在瓷砖上进行预先测试，特别是半抛光或抛光瓷质砖。

▲ 架空地板

在架空地板的情况下，不允许使用大量的水；因此，建议使用一块完全拧干的抹布。

需要用合适的抹布、温水和洗涤剂进行日常清洁，最大程度地限制在板材上的水量。不过，在有污渍时，可以在板材上直接使用浓缩产品。

技术规格

材料的说明

优质精细瓷质砖，整体厚度均匀

制造商：

MIRAGE® GRANITO CERAMICO® SpA, Pavullo (MO) - ITALIA

陶瓷花岗岩板材，质量紧凑，由粘土、石英、长石和煅烧金属氧化物（无粘合剂、树脂或添加剂），以450 kg/cm²压制，并在1200°C的温度下完全烧结。

表面光洁度

表面处理可以是：

- 1) Bocciardato (荔枝面)
- 2) Silk
- 3) Grip
- 4) Naturale (天然)
- 5) Scalpellato
- 6) Radiale (径切木纹)
- 7) Matte (哑光)
- 8) Spazzolato (打磨)
- 9) Strutturato (结构纹)
- 10) Lucido (闪亮)
- 11) Pearl

半抛光和抛光过程（10）采用金刚石砂轮和水机械地进行，没有任何其他化学品。

尺寸和尺寸公差

尺寸根据内部质量标准而按口径和选择而划分，在任何情况下，符合甚至优于EN 14411 - G标准。

下面列出公差平均值：

长度和宽度	±0.3%
厚度	±5.0%
侧边直线度	±0.3%
垂直度	±0.2%
平整度	±0.2%

技术数据（平均值）

- 吸水率：<0.1%
- 弯曲强度：46-65牛顿/平方毫米
- 耐磨损深：<147立方毫米
- 抗冻性符合EN ISO 10545-12
- 耐化学性符合以下标准：
EN ISO 10545-13
- 拉伸强度（分别涉及9毫米 - 10毫米 - 20毫米的厚度）：
2000牛 - 3000牛 - 13000牛

上述技术数据指正品产品，符合EN 14411标准（可按客户要求提供认证）。

如有任何替代Granito Ceramico Mirage公司产品的材料，它们不应采用替代方法来生产，也不应具有较低的技术特性。

向施工公司请求优惠

用胶水交付和施工，填缝宽度2/3/4毫米，取决于砖块尺寸

产品：整体厚度均匀的精细瓷质砖

颜色：_____

产品号：_____

规格：_____

表面：_____

数量：_____

单价：_____

总价：_____